

# ANTICO BRILLANT

## Peinture Antirouille en Dispersion Aqueuse

**CARACTERISATION** NF T36-005 Famille 1 – 4a

**DESCRIPTION** Peinture brillante antirouille en dispersion aqueuse à base polyuréthane

**CARACTERISTIQUES** Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.  
Très grande facilité d'application.

**RECOMMANDATIONS** Application sur métaux convenablement préparés.

**PROPRIETES**

Excellent pouvoir couvrant  
Adhérence directe tous métaux nus ou revêtus  
Excellent rendu  
Brillant durable

**DONNEES TECHNIQUES**

Aspect brillant

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	40 µm	80 µm
2 couches	81 µm	160 µm

Rendement par couche		
20 Kg	2.5 L	0.5 L
± 200 m <sup>2</sup>	± 30 m <sup>2</sup>	± 7 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80µm / température : 30°C	
Hors poussière	2 heures
Recouvrable	4 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	62 ± 2 % (en poids) 50 ± 2 % (en volume)
Densité	1,31 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 2,5L ; 0,5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

#### APPLICATION

Conditions d'application	La surface à peindre doit être sèche.
Préparation	Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application, exempts de rouille pulvérulente, calamine, peintures écaillées, souillures grasses. Elimination si nécessaire par meulage, piquage, grattage, brossage à la brosse métallique. Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes
Primaire	Pas de primaire
Finition	ANTICO BRILLANT en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 130g/L de COV.

---

#### SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
  - ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
  - ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
  - ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
  - ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
  - ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation
- 

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur