

EPOXY AUTOLISSANT

Peinture bi-composant en Dispersion Aqueuse

CARACTERISATION	NFT 36-005 Famille 1 - 6b
DESCRIPTION	Peinture bi-composant à base de résine époxy sans solvant
CARACTERISTIQUES	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
RECOMMANDATIONS	Application sur béton, enduit, ciment
PROPRIETES	Sans solvant, non toxique Les épaisseurs de dépose confèrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion Idéal pour les entrepôts alimentaires Facilité d'entretien des sols

DONNES TECHNIQUES

Aspect	Brillant																
Couvrant	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Epaisseur recommandée</th> <th colspan="2">Rendement</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Sec</th> <th>Humide</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 couche</td> <td>1.5 mm</td> <td>1.5 mm</td> <td>± 60 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>± 12 m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.</p>	Epaisseur recommandée		Rendement			Sec	Humide		1 couche	1.5 mm	1.5 mm	± 60 m ²				± 12 m ²
Epaisseur recommandée		Rendement															
	Sec	Humide															
1 couche	1.5 mm	1.5 mm	± 60 m ²														
			± 12 m ²														
Diluant	Aucun																
Application	Rouleau, racle, rouleau à picots																
Temps de séchage	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Film sec : 1.5 mm / température : 30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hors poussière</td> <td>12 heures</td> </tr> <tr> <td>Recouvrable</td> <td>3 à 5 jours</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.</p>	Film sec : 1.5 mm / température : 30°C		Hors poussière	12 heures	Recouvrable	3 à 5 jours										
Film sec : 1.5 mm / température : 30°C																	
Hors poussière	12 heures																
Recouvrable	3 à 5 jours																
Extrait sec	75 ± 2 % (en poids) 62 ± 2 % (en volume)																
Densité	1,30 ± 0,05																
Conditionnement	Bidons : 20 Kg, 4 Kg																
Conservation	2 ans en emballage d'origine																

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	Pas de primaire
Finition	EPOXY AUTOLISSANT en 1 couche
Nettoyage des outils	White spirit
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 140g/L de COV.

SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur