

# ISOSOL

## Peinture Mono-Composant pour Sols

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>CARACTERISATION</b>  | NFT 36-005 Famille 1 – 4a   |
| <b>DESCRIPTION</b>      | Peinture à l'huile brillante mono-composant pour sols   |
| <b>CARACTERISTIQUES</b> | Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur<br>Résistant à l'eau et à l'usure   |
| <b>RECOMMANDATIONS</b>  | Application sur sols béton, enduit, ciment, bois  |
| <b>PROPRIETES</b>       | Parfaitement lavable et lessivable<br>Aspect tendu brillant<br>Très résistant à l'usure, l'eau et aux détergents<br>Application très facile |

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Brillant tendu

Couvrant

| Epaisseur recommandée |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
|                       | Sec   | Humide |
| 1 couche              | 45 µm | 80 µm  |
| 2 couches             | 90 µm | 160 µm |

| Rendement par couche |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 15 Kg                | 2.5 L               | 0.5 L              |
| ± 130 m <sup>2</sup> | ± 25 m <sup>2</sup> | ± 5 m <sup>2</sup> |

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant White spirit

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

| Film sec : 80 µm / température : 30°C |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Hors poussière                        | 1 heure   |
| Recouvrable                           | 24 heures |

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Extrait sec     | 66 ± 2 % (en poids)<br>47 ± 2 % (en volume) |
| Densité         | 1,10 ± 0,05                                 |
| Conditionnement | Bidons : 15Kg, 2.5L, 0.5L                   |
| Conservation    | 2 ans en emballage d'origine                |

---

## APPLICATION

|                      |  |
|----------------------|--|
| Préparation          | Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblent les trous et craquelures si besoin.<br>Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer. |
| Primaire             | ISOSOL en 1 couche   |
| Finition             | ISOSOL en 1 couche   |
| Nettoyage des outils | White spirit   |
| COV                  | Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010).<br>Ce produit contient au maximum 500g/L de COV.  |



## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur