

SIALUX SATIN

Peinture Satinée en Dispersion Aqueuse

CARACTERISATION	NF T36-005 Famille I – 4a	
DESCRIPTION	Peinture de finition alkyde polyuréthane satinée pour travaux soignés multi-supports	
CARACTERISTIQUES	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur abrité (loggia, ...) Excellent tendu . Recommandée pour des supports fréquemment touchés ou manipulés (portes, cloisons, murs enduits, rambardes...) et les pièces humides (salle de bain, cuisine). Grande facilité d'entretien. Peut être employée dans des zones à fort risque de salissures et contaminations (cuisine, groupe hospitalier, hôtellerie...).	
RECOMMANDATIONS	Application sur béton, enduit, ciment, bois, métaux (avec primaire adapté)	
PROPRIETES	Grande résistance au lessivage Adhésion sur anciens fonds glycéros Excellente opacité	Absence d'odeur Séchage rapide Grand confort d'application

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	40 µm	100 µm
2 couches	80 µm	200 µm

Rendement par couche		
20 Kg	10 L	2.5 L
± 160 m ²	± 100 m ²	± 25 m ²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80µm / température : 30°C	
Hors poussière	2 heures
Recouvrable	4 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	52 ± 2 % (en poids) 40 ± 2 % (en volume)
Densité	1,31 ± 0,05
Conditionnement	Pot : 20Kg, 10L, 2.5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Conditions d'application	La surface à peindre doit être sèche.
Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblér les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépeussier.
Primaire	Support bois : SIAPRIM HYDRO ou SIAPRIM en 1 couche Support enduit ou béton : ACRYLEX en 1 couche Support métallique : GALVADERM en 1 couche
Finition	SIALUX SATIN en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 130g/L de COV.



SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les pots sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur.