

# SIALUX VELOURS

## Peinture Veloutée en Dispersion Aqueuse

**CARACTERISATION** NF T36-005 Famille I – 7b2

**DESCRIPTION** Peinture de finition acrylique velours pour travaux soignés multi-supports

**CARACTERISTIQUES**

Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur abrité (loggia, ...)  
 Très grand **tendu**.  
 Recommandée pour des supports fréquemment touchés ou manipulés (portes, cloisons, murs enduits, rambardes...).

**RECOMMANDATIONS** Application sur béton, enduit, ciment, bois, métaux (avec primaire adapté)

**PROPRIETES**

Bonne <b>résistance au lessivage</b>	Absence d'odeur
<b>Excellente blancheur</b>	<b>Séchage rapide</b>
Excellente <b>opacité</b>	Grand confort d'application

**DONNEES TECHNIQUES**

Aspect Velouté

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	45 µm	100 µm
2 couches	90 µm	200 µm

  

Rendement par couche		
20 Kg	10 L	2.5 L
± 150 m <sup>2</sup>	± 100 m <sup>2</sup>	± 25 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80µm / température : 30°C	
Hors poussière	30 minutes
Recouvrable	2 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	54 ± 2 % (en poids) 45 ± 2 % (en volume)
Densité	1,32 ± 0,05
Conditionnement	Pot : 20Kg, 10L, 2.5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

## APPLICATION

Conditions d'application	La surface à peindre doit être sèche.
Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépeussier.
Primaire	Support bois : SIAPRIM HYDRO ou SIAPRIM en 1 couche Support enduit ou béton : ACRYLEX en 1 couche Support métallique : GALVADERM en 1 couche
Finition	SIALUX VELOURS en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 130g/L de COV.



## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les pots sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur.