

SIAPETANCHE

Revêtement d'Étanchéité

| | |
|-------------------------|---|
| CARACTERISATION | NFT 36-005 Famille 1 - 7b2 |
| DESCRIPTION | Revêtement d'étanchéité horizontale et verticale pour toitures terrasses, chenaux... |
| CARACTERISTIQUES | Recommandée pour les travaux d'extérieur. |
| RECOMMANDATIONS | Application sur béton, enduit, ciment |
| PROPRIETES | Convient parfaitement pour les toitures béton Résistant aux fissures et au faïençage Souplesse permanente Microporeux, résistant à l'eau et aux efflorescences |

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné soyeux

Couvrant

| Épaisseur recommandée | | |
|-----------------------|--------|--------|
| | Sec | Humide |
| 1 couche | 170 µm | 300 µm |
| 2 couches | 340 µm | 600 µm |

| Rendement par couche | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20 Kg | 10 L | 2.5 L |
| ± 60 m ² | ± 40 m ² | ± 10 m ² |

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau ravalement

Temps de séchage

| Film sec : 85 µm / température : 30°C | |
|---------------------------------------|----------|
| Hors poussière | 2 heures |
| Recouvrable | 8 heures |

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

| | |
|-----------------|---|
| Extrait sec | 64 ± 2 % (en poids) 52 ± 2 % (en volume) |
| Densité | 1,32 ± 0,05 |
| Conditionnement | Bidons : 20Kg, 10L, 2.5L |
| Conservation | 2 ans en emballage d'origine |

APPLICATION

| | |
|----------------------|--|
| Préparation | Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblent les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer. |
| Primaire | SIATEC FIXATEUR en 1 couche |
| Finition | SIAPETANCHE en 2 couches |
| Nettoyage des outils | Eau |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 140g/L de COV. |

SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur