

# SIATEC RAGREAGE

## Enduit de Ragréage Imperméable

<b>CARACTERISATION</b>	NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
<b>DESCRIPTION</b>	Enduit de ragréage spécialement formulé pour les systèmes d'imperméabilité de la gamme SIATEC
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Recommandée pour les travaux d'extérieur
<b>RECOMMANDATIONS</b>	Application sur supports préalablement fixés
<b>PROPRIETES</b>	Utilisation sur supports préalablement fixés pour reboucher les fissures ou les joints d'assemblage ne nécessitant pas de garniture d'étanchéité ou pour débuller des supports. SIATEC RAGREAGE est un enduit constitué de la résine acrylique utilisée dans la composition de nos revêtements d'imperméabilité, ceci garantit donc une parfaite compatibilité de tous nos systèmes

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Blanc laiteux

Couvrant

Rendement
25 Kg
± 25 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Aucun

Application Taloche métallique ou couteau de peintre

Temps de séchage

Film sec / température : 30°C	
Hors poussière	8 heures
Recouvrable	12 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec 83 ± 2 % (en poids)

Densité 1,78 ± 0,05

Conditionnement	Bidons : 25Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

#### APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	Pas de primaire
Finition	Gamme SIATEC
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/L (2010) Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.

---

#### SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

---

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur